

415 (E)

BETÓNOVÝ TMEL

Popis:

Chesterton® 415(E) betónový tmel je rýchlo penetrujúci povlak, ktorý tvorí polymérové tesnenie na povrchoch, na ktoré sa nanáša. Pri použití na pórovitých povrchoch, ako sú betónové podlahy, steny, dlažby a konštrukcie, znižuje nanášanie prachu, poškodenie a zhoršenie spôsobené poveternostnými vplyvmi. Povrchy zostávajú tvrdé. Jedná sa o 1-zložkový špeciálny akrylátový polymér VOC <600 g / l, ktorý obsahuje xylénové rozpúšťadlo

Charakteristika:

- vynikajúca príľnavosť na väčšine povrchov
- matná povrchová úprava

Účinek:

Približne 5-10 m² na liter v závislosti od pórovitosti betónu a podkladu;
1-2 vrstvový systém závisí od požadovanej vrstvy náteru

Charakteristika:

- rozstrekovanie / rozliatie vody a slanej vody
- poveternostné podmienky
- suchá teplota + 80 ° C
- zriedené kyseliny a zásady (prosím kontaktujte nás)
- rozstrekovanie / rozliatie mazív a palív

Technické dáta:

- Pomer miešania nedostupný 1-zložkový
- Objem pevných častíc cca. 35%
- Viskozita (23 ° C) cca. 1000 mPa·s ± 200
- Hustota (23°C) 0.97g/cm³

Podrobnosti pre použitie:

- Teplota podkladu minimálne 5° C

Odpor

Mechanický	vysoká odolnosť voči poškrabaniu
Teplná	suché teplo do +80 ° C
Chemické	priemyselné a námorné podmienky rozstrekovanie / rozliatie: vody, slanej vody zriedené kyseliny a zásady (konzultujte s nami)

až do maximálnej teploty 30°C

- Teplota materiálu 15 ° C - 25 ° C
- Maximálna relatívna vlhkosť vzduchu 85% (minimálne + 3 ° C nad rosným bodom)

Trvanie medzi použitiami:

- (Ak je čas medzi nátermi príliš krátky, ovplyvní to vytvrdzovanie následného náteru)
- 5°C: min. 4 hodiny
- 23°C: min. 2 hodiny
- 30°C: min. 1 hodina
- Doba vytvrdzovania / bez lepiivosti (5°C/23°C/30°C) 4 hodiny/2 hodiny/1 hodina
- Doba vytvrdzovania / mech. odolnosť (5 ° C / 23 ° C / 30 ° C) 14 dní / 3 dni / 1 deň
- Doba vytvrdzovania / chem. odolnosť (5°C / 23°C / 30°C) 14 dní / 3 dni / 1 deň

Všetky vyššie uvedené hodnoty sú približné a môžu sa použiť ako usmernenie pre špecifikácie

Príprava povrchu:

Betón: Pred aplikáciou odstráňte všetok olej, tuk alebo masť pomocou alkalického

čistiaceho prostriedku Chesterton alebo jeho ekvivalentu. V závislosti od stavu betónu musí byť povrch natretý vhodným materiálom. Povrch, ktorý sa má potrieť, musí byť vo všeobecnosti dobrý a kvalitný. Musí byť čistý, suchý a zbavený oleja, tuku a iných nečistôt, ktoré zhoršujú príľnavosť. Pred, počas a po príprave povrchu musí byť teplota použitia a vytvrdzovania podkladu minimálne + 3 ° C / 3K nad rosným bodom.

Príprava materiálu:

Teplota produktu musí byť minimálne 15° C. Miešajte materiál najmenej 3 minúty pomocou vhodného nízko rýchlostného elektrického mixéra (300 - 400 ot./min.) alebo dovedty, kým sa nedosiahne homogénna zmes.

Spôsob použitia:

Bez vzduchové striekanie / kefa / valček: (v prípade potreby zriediť xylénom). A. m. informácie sú len odporúčania a môžu byť upravené v závislosti od podmienok objektu.

Zdravie a bezpečnosť:

Prosím, pozrite si bezpečnostnú kartu